

Silicagel Alumina Gel-N

Abschnitt 1: Informationen über den Lieferanten / Händler

GIEBEL Desiccants GmbH
Carl-Zeiss-Str. 5
74626 Bretzfeld-Schwabbach
Deutschland
Telefon: +49 7946 944401-0

Abschnitt 2: Stoffbezeichnung

Chemischer Produktname:	Siliciumdioxid	
Zusammensetzung:	~97% Siliciumdioxid	SiO ₂
	~3% Aluminiumoxid	Al ₂ O ₃
Farbwechsel:	Keine	
CAS-Nr.:	1344-28-1	
EG-Nr.:	215-691-6	
REACH-Registrierungs- nummer:	01-2119379499-16-0401	

Abschnitt 3: Typische Anwendung

- a) Trocknung von Luft und Gase – Ideal für den Einsatz in Drucklufttrocknern, PSA-Anlagen oder Gasverpackungslinien.
- b) Adsorption von polaren Verbindungen
- c) Katalysatorträger - hervorragendes Trägermaterial für säurekatalytische Reaktionen
- d) Lösungsmitteltrocknung – Vorteilhaft in Labor- oder Produktionsprozessen
- e) Pharmazeutische Zwischenprodukte
- f) Stabilisator Verpackungsindustrie – Feuchte und Geruchabsorber in geschlossenen Verpackungssystemen
- g) Chromatographieträger (präparativ)

Abschnitt 4: Spezifikationen

Aussehen und Form:	Weiß, feste Kugeln
Partikelgröße:	3,0 - 5,0 mm
Schüttdichte:	~0,800 g/ml
Porenvolumen:	~0,40 ml/g
Feuchtigkeitsgehalt:	≤3,0 %
Brechfestigkeit:	≥180 N
Spezifische Oberfläche:	~750 m ² /g
Adsorption RH=10%, ≥	≥6,0 %
Bei 25 °C RH=80%, ≥	≥35,0 %
Regenerationstemperatur:	140 °C
Maximale Lagerzeit:	Zwei Jahre

Abschnitt 5: Regenerierung:

Silicagel Alumina Gel-N kann durch Erhitzen regeneriert werden. Um Feuchtigkeit aus Silicagel Alumina Gel-N zu entfernen, ist eine Temperatur von 140°C erforderlich. Ein korrekt regeneriertes Silicagel kann Feuchtigkeit zuverlässig adsorbieren und Taupunkte bis etwa -50 °C erreichen. Die Entfeuchtungsleistung hängt stark von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Gaszusammensetzung im Prozess ab.